



SPECIALI EVAPORMIX SPE01

VOCE DI CAPITOLATO

Additivo per intonaco da risanamento a spessore, in grado di rendere la malta evaporante, a ritiro compensato e adesione migliorata.

PREPARAZIONE

Si posa come un normale intonaco. Nel caso in cui si faccia un'applicazione con lo scopo di risanare un muro umido, bisogna:

- spicconare il vecchio intonaco fino a mettere a nudo la muratura;
- impregnare a saturazione il muro con EMULSIONMIX diluito in acqua in rapporto 1:1 per un'altezza che superi di mezzo metro la parte umida;
- effettuare il rinzafo con malta cementizia magra e grossolana additivata con EMULSIONMIX in rapporto 1:5 con l'acqua d'impasto.

APPLICAZIONE

Additivare un sacchetto di EVAPORMIX con 50 kg di legante (calce e cemento) e 150 kg di sabbia grossolana (granulometria da 0,5 a 4 mm).

- Intonacare a spessore con l'intonaco additivato con EVAPORMIX.
- Finire l'opera con i prodotti ISOLMIX.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'intonaco additivato con EVAPORMIX presenta una struttura alveolare fondamentale per il continuo ricambio d'aria favorendo il naturale scambio igrometrico. Questo permette all'umidità del muro di evaporare e all'umidità relativa dell'aria presente al suo interno di uniformarsi continuamente. Così facendo, elimina il problema della risalita di umidità nei muri vecchi che non sono stati precedentemente isolati dal terreno. La sua facilità d'impiego è tale da permettere l'applicazione manuale come un comune intonaco. Si impasta in una betoniera con la sola aggiunta d'acqua.

EVAPORMIX è un additivo per intonaco che miscelato in rapporto del 3% con il legante è in grado di favorire l'evaporazione dell'acqua presente all'interno del muro. Allo stesso tempo la sua particolare miscela conferisce alla malta una buona adesione. L'additivo EVAPORMIX si rende indispensabile nella preparazione di un intonaco per il risanamento di muri degradati in quanto rende la malta leggera e antiritiro.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO
A PARETE



CONFEZIONI
DA 50 G



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



APPLICAZIONE
CON FRATTAZZO



PER MALTA
TISSOTROPICA



USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

in caso di:

- *muri umidi*
- *risalita di umidità dal terreno*
- *ponti termici*