



GYPSOCOAT PB 300 GYP01



VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento minerale a base gesso, ad alte prestazioni, fortemente idrofugato, per la rasatura e la stuccatura di pannelli in cartongesso, a basso spessore, ideale per riempimento e stuccatura di giunti, carteggiabile, a base di gesso alfaemidrato purissimo, additivi chimici e resine, di classe 4B.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VERSATILITÀ

Grazie alle sue ottime caratteristiche quali tixotropia e ottima lavorabilità, GYPSOCOAT PB 300 può essere utilizzato sia per la stuccatura di giunti sia per la rasatura di pannelli in cartongesso. La sua particolare formulazione permette di eseguirne la seconda mano senza difficoltà di posa.

PRESTAZIONI

L'utilizzo di agenti ritentori dell'acqua e polimeri modificati permettono a GYPSOCOAT PB 300 di ottenere notevoli prestazioni sia di adesione che di resistenza meccanica pur trattandosi di un prodotto a base gesso.

ALTA ADESIONE

L'alto contenuto di polimero nella formulazione di GYPSOCOAT PB 300 lo rende estremamente adesivo oltre che particolarmente resistente in corrispondenza dei giunti.

IDROREPELLENZA

GYPSOCOAT PB 300 è altamente idrofugato. Questo permette al prodotto di avere un'eccellente lavorabilità specie nella seconda mano quando un'elevata assorbenza di sottofondo rischia di bruciare la finitura. In più, l'elevata idrorepellenza facilita notevolmente l'applicazione successiva di pitture oltre a permettere di lasciare il materiale a vista senza protezione.

ASSENZA DI SEGREGAZIONE E BAGNABILITÀ

Analisi sperimentali e micrografiche hanno dimostrato come GYPSOCOAT PB 300 in nessun caso dà luogo a segregazioni e sacche di inerte ma mantiene una perfetta dispersione e una totale assenza di microfessurazioni.

IL PRODOTTO



APPLICAZIONE
A PARETE



CONFEZIONI
DA 25 KG



APPLICAZIONE
A SOFFITTO



CONFEZIONI
DA 20 KG



PER USO
INTERNO



CONFEZIONI
DA 14 KG



A BASE DI
GESSO



CONFEZIONI
DA 10 KG



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



MISCELAZIONE
MECCANICA



OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO



APPLICAZIONE
CON FRATTAZZO



IDROFUGATO



USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

* disponibile su richiesta

- altamente idrofobizzato
- specifico per cartongesso
- ottimo rapporto qualità/prezzo
- buona lavorabilità
- su sottofondo standard
- per interno
- per rasatura prima dell'applicazione di pitture, vernici e stucco

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

- Ottimo per la rasatura del cartongesso in ambienti interni, ideale per usi civili, resistente agli sbalzi termici.
- Ottimo per interventi sui giunti.
- Ottimo sia come prima che come seconda mano.
- Come finitura a vista.
- Come fondo per la successiva applicazione di vernici.
- Sia a parete che a soffitto.

FONDI

- ottimo su intonaci a base gesso.
- ottimo su pannelli di cartongesso.
- ottimo sui giunti.

DA NON UTILIZZARE

- per pareti esterne, arredo urbano, per piscine, celle frigorifere e in sovrapposizione
- come impermeabilizzante o sui sistemi costruttivi
- su piastrelle smaltate, marmette di resina o cementizie, impermeabilizzanti a base cementizia, supporti deformabili, fibrocemento, superficie metalliche
- gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie
- con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità

APPLICAZIONE

Miscelare il contenuto del sacco con trapano ad elica fino ad ottenere una pasta morbida e scorrevole. Recipiente e trapano devono essere perfettamente puliti. Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso quantitativo di acqua per miscelare i vari sacchetti.

Si consiglia di lasciar riposare circa 3 minuti il materiale prima dell'uso, di proteggere l'opera dal gelo o da un'essiccazione prematura.

Il prodotto va applicato mediante cazzuola americana o spatola metallica per ottenere una superficie piana e liscia.

Non utilizzare mai l'impasto se ha cominciato ad indurire, né allungarlo con acqua per tentare di rinvenirlo.

STUCCATURA DI PANNELLI



RASATURA A SOFFITTO



CONFORME ALLA NORMA

EN 13963 4B

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

Colore/consistenza: bianco/polvere

Residuo solido %: 100

Massa volumica apparente kg/l: circa 1

Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE: irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza

Conservazione: 6 mesi in ambiente asciutto e ventilato

Confezioni: 25 kg

Voce doganale: 3824 50 90

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Adesione (N/mm²): ≥ 0,2

Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002): classe A1

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto: aggiungere ca. 50% di acqua su una parte di GYPSOCOAT PB 300

Durata dell'impasto: ≈ 60 min.

Consumo: ca. 0,4 kg/m² per mm di spessore

Granulometria: < 0,1 mm

Temperatura di applicazione: + 5°C /+ 35°C

Temperatura ideale: + 20°C

Lavorabilità: ≈ 45 minuti

Presatura: ≈ 60 minuti

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.