



GYPSOCOAT RASANTE GYP03



VOCE DI CAPITOLATO

Rasante minerale leggermente idrofugato, in polvere, per la rifinitura di pareti interne, a basso spessore, a base di gesso, inerti di qualità e additivi chimici speciali, di classe B2 20 2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GYPSOCOAT RASANTE è un prodotto premiscelato, a base di gesso alfa emidrato, inerti di alta qualità e additivi chimici speciali per il controllo della reologia, della lavorabilità e delle prestazioni meccaniche.

IL PRODOTTO



APPLICAZIONE
A PARETE



CONFEZIONI
DA 25 KG



APPLICAZIONE
A SOFFITTO



CONFEZIONI
DA 20 KG



PER USO
INTERNO



CONFEZIONI
DA 14 KG



A BASE
GESSO



CONFEZIONI
DA 10 KG



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



MISCELAZIONE
MECCANICA



OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO



APPLICAZIONE
CON FRATTAZZO
METALLICO



APPLICAZIONE CON
SPATOLA METALLICA



USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

LAVORABILITÀ

GYPSOCOAT RASANTE è una malta plastica e duttile. Progettata per essere facile nell'applicazione, permette di realizzare in poco tempo grandi superfici. La naturale tendenza all'espansione del gesso permette di eseguire finiture monolitiche anche in alti spessori, pur lavorando con una malta molto fine.

PRESTAZIONI

L'utilizzo di agenti ritentori dell'acqua e polimeri modificati permettono a GYPSOCOAT RASANTE di ottenere notevoli prestazioni sia di adesione che di resistenza meccanica pur trattandosi di un prodotto a base gesso.

SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI

GYPSOCOAT RASANTE sfrutta a pieno le caratteristiche che per millenni hanno reso famose le finiture a base gesso. Questo materiale, essendo naturalmente molto idrofilo, tende a ridurre l'umidità presente nell'aria. Questo, abbinato all'elevatissima traspirabilità, aumenta considerevolmente il comfort abitativo e pur non essendo un termoisolante, riduce in modo sensibile sia il calore che il freddo percepito.

- velocissima messa in esercizio
- ottimo rapporto qualità/prezzo
- eccellente lavorabilità
- su sottofondo standard
- per interno
- per rasatura prima dell'applicazione di pitture, vernici e stucco

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

• Ottimo per la rasatura in ambienti interni, ideale per usi civili, resistente agli sbalzi termici.

FONDI

- ottimo su intonaci a base gesso
- seconda mano cartongesso
- non idoneo per giunti
- fibrogesso, fibrocemento idrofobizzato
- legno mineralizzato
- intonaci a base calce
- cemento cellulare primerizzato

DA NON UTILIZZARE

- per giunti su cartongesso
- per pareti esterne, arredo urbano, per piscine, celle frigorifere e in sovrapposizione
- come impermeabilizzante o sui sistemi costruttivi
- su piastrelle smaltate, marmette di resina o cementizie, impermeabilizzanti a base cementizia, supporti deformabili, fibrocemento non idrofobizzato, superficie metalliche
- gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie
- con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità

APPLICAZIONE

Miscelare il contenuto del sacco con trapano ad elica fino ad ottenere una pasta morbida e scorrevole. Recipiente e trapano devono essere perfettamente puliti. Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso quantitativo di acqua per miscelare i vari sacchetti.

Si consiglia di lasciar riposare circa 3 minuti il materiale prima dell'uso, di proteggere l'opera dal gelo o da un'essiccazione prematura.

Il prodotto va applicato mediante cazzuola americana o spatola metallica per ottenere una superficie piana e liscia.

Non utilizzare mai l'impasto se ha cominciato ad indurire, né allungarlo con acqua per tentare di rinvenirlo.



CONFORME ALLA NORMA

EN 13279-1 B2 20 2

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

Colore/consistenza: bianco/polvere

Residuo solido %: 100

Massa volumica apparente kg/l: circa 1,2

Classificazione di pericolo irritante
secondo direttiva 1999/45/CE: importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza

Conservazione: 6 mesi in ambiente asciutto e ventilato

Confezioni: 25 kg

Voce doganale: 3824 50 90

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione dopo 28 gg
(EN 13279-2) N/mm²: ≥ 3,7

Resistenza a flessione dopo 28 gg
(EN 13279-2) N/mm²: ≥ 1,5

Adesione (EN 13279-2) N/mm²: ≥ 0,10

Reazione al fuoco (13501-1): classe A1

Conducibilità termica - valore tabulato
(EN 12524) (W/mK): 0,43

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto: aggiungere ca. 40% di acqua su una parte di GYPSOCOAT RASANTE

Durata dell'impasto: ≈ 120 minuti

Consumo: 1,1 kg/m² per mm di spessore

Granulometria: < 0,1 mm

Temperatura di applicazione: + 5°C /+ 35° C

Temperatura ideale: + 20°C ca.

Lavorabilità: ≈ 1 ora

Presa: ≈ 160 minuti

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.