



GYPSOCOAT REPAIR GYP05

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco riparatore, a velocissima presa ed indurimento, totalmente esente da ritiro, finissimo, bianco, ideale per il riempimento e la stuccatura veloce e sicura di tracce, cassette elettriche, buchi in pareti, a base di gesso alfaemidrato purissimo, additivi chimici e resine.

IL PRODOTTO



APPLICAZIONE
A PARETE



CONFEZIONI
DA 25 KG



APPLICAZIONE
A SOFFITTO



CONFEZIONI
DA 20 KG



PER USO
INTERNO



CONFEZIONI
DA 14 KG



A BASE
GESSO



CONFEZIONI
DA 10 KG



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



MISCELAZIONE
MECCANICA



OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO



APPLICAZIONE
CON FRATTAZZO
METALLICO



A PRESA RAPIDA



APPLICAZIONE CON
SPATOLA METALLICA



USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stucco rasante universale per la stuccatura, la rasatura e la regolarizzazione. Finissimo, totalmente esente da ritiro, a prolungato tempo di applicazione e rapida asciugatura. Ideale per il veloce riempimento di tracce in pareti, fori e per la successiva rasatura.

GYPSOCOAT REPAIR è una polvere finissima premiscelata prettamente minerale a base di puro gesso alpha emidrato, filler minerali di alta qualità, additivi chimici e resine. Ideale per la riparazione e la rasatura durante i lavori di ripristino.

ECCELLENTE LAVORABILITÀ

GYPSOCOAT REPAIR presenta una durata dell'impasto superiore a 60 minuti. Durante questa fase il prodotto presenta una particolare reologia che lo rende morbido nella spalmatura ma allo stesso tempo stabile dimensionalmente. La sua elevata tissotropia permette di riempire anche grosse riparazioni in una sola mano senza cedimenti. Nonostante questa elevata stabilità, il prodotto presenta una bassissima viscosità che lo rende spatolabile e lisciable anche in bassissimi spessori.

TOTALE ASSENZA DI RITIRO E RESISTENZE MECCANICHE

GYPSOCOAT REPAIR presenta un ritiro nullo a tutti gli spessori di applicazione e un indurimento in massa omogeneo e contemporaneo. Questo evita la formazione di croste superficiali asciutte a fronte di un prodotto morbido in profondità.

- eccellente tissotropia
- veloce asciugatura in massa
- ottime resistenze meccaniche
- totalmente esente da ritiro
- polivalente: rasatura, stuccatura o riparazione
- carteggiabile
- verniciabile

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

- Ottimo per il ripristino del cartongesso.
- Ottimo per il riempimento di tracce e fori.
- Per la rasatura di pareti prima della verniciatura.

FONDI

- ottimo su intonaci a base gesso.
- ottimo su pannelli di cartongesso.

DA NON UTILIZZARE

- per pareti esterne, arredo urbano, per piscine, celle frigorifere e in sovrapposizione
- come impermeabilizzante o sui sistemi esclusivi NX
- su piastrelle smaltate, marmette di resina o cementizie, impermeabilizzanti a base cementizia, supporti deformabili, fibrocemento, superficie metalliche
- gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie
- con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità

APPLICAZIONE

Miscelare il contenuto del sacco con trapano ad elica fino ad ottenere una pasta morbida e scorrevole. Recipiente e trapano devono essere perfettamente puliti. Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso quantitativo di acqua per miscelare i vari sacchetti.

Si consiglia di lasciar riposare circa 3 minuti il materiale prima dell'uso, di proteggere l'opera dal gelo o da un'essiccazione prematura.

Il prodotto va applicato mediante cazzuola americana o spatola metallica per ottenere una superficie piana e liscia.

Non utilizzare mai l'impasto se ha cominciato ad indurire, né allungarlo con acqua per tentare di rinvenirlo.



CONFORME ALLA NORMA N.C.

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

Colore/consistenza: bianco/polvere

Residuo solido %: 100

Massa volumica apparente kg/l: circa 1

Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE: irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza

Conservazione: 6 mesi in ambiente asciutto e ventilato

Confezioni: 25 kg

Voce doganale: 3824 50 90

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto: aggiungere ca. 50% di acqua su una parte di GYPSOCOAT REPAIR

Durata dell'impasto: > 2 ore

Consumo: 0,6 kg/m² per mm di spessore

Granulometria: < 0,1 mm

Temperatura di applicazione: + 5°C /+ 35° C

Temperatura ideale: + 20°C

Lavorabilità: ≈ 2 ore

Presa: ≈ 180 min.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.