



NEOKERA SKIN NE006

VOCE DI CAPITOLATO

Malta monostrato, ideale per la realizzazione di pavimentazioni monolitiche con texture stampate in opera, a basso spessore, anche in sovrapposizione al calcestruzzo esistente, a base di cemento, sabbie di quarzo selezionate e additivi.

IL PRODOTTO



APPLICAZIONE
A PAVIMENTO



CONFEZIONI
DA 25 KG



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



CONFEZIONI
DA 20 KG



A BASE DI
CEMENTO



CONFEZIONI
DA 14 KG



DISPONIBILE IN
VERSIONE
COLORATA



CONFEZIONI
DA 10 KG



FIBRORINFORZATO



MALTA STAMPABILE



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



MISCELAZIONE
MECCANICA



IMPERMEABILE



USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

* disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

NEOKERA SKIN rappresenta il materiale ideale per il ripristino o la realizzazione ex novo di superfici monolitiche a basso spessore e dalla notevole resa estetica.

LAVORABILITÀ E FACILITÀ DI POSA IN OPERA

La formula con cui è stato progettato NEOKERA SKIN conferisce al materiale un'ottima lavorabilità, rendendo la sua posa estremamente facile e rapida con notevole risparmio rispetto ad una pavimentazione in pietre o piastrelle. Una volta preparato il substrato, si può procedere direttamente al getto di NEOKERA SKIN in uno spessore variabile da 10 a 30 mm e quindi all'applicazione del prodotto. La sua consistenza modellabile permette di stampare agevolmente il prodotto con gli appositi stampi.

RESISTENTE AL TEMPO

La sua ottima resistenza all'abrasione e la sua durezza superficiale rendono i disegni e l'aspetto estetico inalterato nel tempo. Mantenendo le sue caratteristiche originali, NEOKERA SKIN ha un'eccellente resistenza ai raggi ultravioletti e non necessita di alcuna manutenzione.

NATURALMENTE IMPERMEABILE

La struttura interna chiusa del materiale rende il prodotto naturalmente impermeabile, rendendolo resistente all'acqua.

- eccellente resa estetica
- durezza superficiale
- resistenza all'abrasione
- resistente al gelo
- durevole nel tempo
- spessori da 10 a 30 mm
- resistente ai raggi UV
- per interno ed esterno
- per realizzare superfici monolitiche

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

Ottimo per realizzare un pavimento stampato a basso spessore senza dover demolire il pavimento già esistente. La sua funzione principale è quella di permettere la realizzazione di finiture tridimensionali, anche lavorando su uno spessore inferiore ai 15 mm e di poter realizzare l'opera senza procedere ad una gettata di calcestruzzo classico.

FONDI

- Massetto cementizio.
- Utilizzabile anche su calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera.
- Sottofondo cementizio preesistente, mattonelle.

DA NON UTILIZZARE

- con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità
- in zone soggette al gelo
- come impermeabilizzazione di piscine, celle frigorifere.

POSA


Miscelare il contenuto del sacchetto con trapano ad elica fino a ottenere una pasta morbida e scorrevole. Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso quantitativo di acqua per miscelare i vari sacchetti.

Stendere la malta NEOKERA SKIN nello spessore desiderato (da 10 a 30 mm) e staggiarla per ottenere una superficie uniforme. La malta deve essere compatta, staggiata e livellata, ma ancora fresca.

Prima di applicare lo stampo, procedere con la posa dell'agente distaccante. Nel caso di un'applicazione all'interno, è consigliabile l'uso di un distaccante liquido.

Quando la superficie è pronta, posizionare sopra lo stampo, caricare un peso uniformemente (eventualmente camminandoci) insistendo sui giunti. Imbricare gli stampi per realizzare il disegno e ripetere l'operazione su tutta la superficie.

Aspettare da 24 a 48 ore in funzione delle condizioni meteorologiche prima di camminare con cautela, pulire la superficie e procedere all'applicazione del protettivo.



CONFORME ALLA NORMA

European Norm N.C.

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

Colore/consistenza: colorato/polvere

Residuo solido %: 100

Massa volumica apparente kg/l: circa 1,6

Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE: irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza

Conservazione: 12 mesi in ambiente asciutto e ventilato

Confezioni: 25 kg

Voce doganale: 3824 50 90

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione: > 30 N/mm²

Adesione: > 0,5 N/mm²

Esposizione ai raggi UV: nessun effetto dopo 1.000 ore

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto: aggiungere ca. 16% di acqua su una parte di NEOKERA SKIN

Durata dell'impasto: ≈ 40 minuti

Consumo: 2 kg/m² per mm di spessore

Temperatura di applicazione: + 5°C /+ 35° C

Temperatura ideale: + 20° C

Spessore minimo: 10 mm

Spessore massimo: 30 mm

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.