



PAVIMIX TERRAZZO MICRO PAV32

VOCE DI CAPITOLATO

Malta semi-fluida cementizia colorata di classe CT C30 F6 A9, ad alta adesione, levigabile, per spessori sottili.

IL PRODOTTO



APPLICAZIONE
PAVIMENTO



CONFEZIONI
DA 25 KG



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO



CONFEZIONI
DA 20 KG



A BASE DI
CEMENTO



CONFEZIONI
DA 14 KG



MALTA FLUIDA



CONFEZIONI
DA 10 KG



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



MISCELAZIONE
MECCANICA



DISPONIBILE
IN VERSIONE
COLORATA



RACLA
GOMMATA



GRANA
DA 1 A 3 MM



LEVIGABILE



USARE
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE



POSSIBILE
LAVORAZIONE
IN BETONIERA

* disponibile su richiesta

CT
C30
F6 A9

CE
EN 13813

CARATTERISTICHE TECNICHE

EFFETTO GRANIGLIA FINE

PAVIMIX TERRAZZO MICRO è una malta che permette di imitare le tecniche del pavimento in stile terrazzo alla veneziana ma su uno spessore molto più ridotto, inferiore a 10 mm, e con una granulometria molto più fine. Una volta indurito il materiale è perfettamente levigabile a secco al fine di far affiorare la trama desiderata.

ELEVATA ELASTICITÀ E BUONA DEFORMABILITÀ

PAVIMIX TERRAZZO MICRO è una malta alto-dosata in polimeri, il che le conferisce un'alta adesione anche su supporti difficili e le permette di resistere in modo eccellente a sollecitazioni meccaniche, anche da mezzi pesanti, riduce anche notevolmente la tendenza a riportare lesioni da ritiro presenti nel massetto. Mediamente è in grado di deformarsi del 10% prima di fessurarsi.

ANTIRITIRO E DUREZZA SUPERFICIALE

Pur essendo un prodotto fluido, PAVIMIX TERRAZZO MICRO, miscelato con la corretta quantità d'acqua d'impasto, presenta un ritiro nullo nonostante un alto dosaggio in leganti.

COLORE

PAVIMIX TERRAZZO MICRO può essere sia colorato in massa con dei pigmenti minerali sia prendere la colorazione naturale della graniglia che vi si inserisce all'interno.

- malta autocompattante decorativa
- levigabile
- elastica
- alta resistenza all'abrasione
- alte resistenze meccaniche
- per interno ed esterno
- da rifinire con la levigatrice
- per spessori sottili

CAMPI DI IMPIEGO

INTERVENTI

- Ottimo per la realizzazione di pavimentazioni in ambienti interni ed esterni.
- Ideale per usi civili, commerciali o industriali, e zone a traffico intenso, resistente agli sbalzi termici e al gelo.
- Ideale per realizzare la pavimentazione di scuole, palestre, uffici, magazzini e celle frigorifere, o sottofondi per industrie agro-alimentari, caseifici, oleifici, mattatoi.
- Utilizzabile anche in sovrapposizione.
- Buona qualità estetica e resa cromatica.

FONDI

- Massetti cementizi e pronti, calcestruzzo prefabbricato o gettato in opera, calcestruzzo cellulare, pavimenti riscaldanti.
- Ottimo con impermeabilizzanti cementizi.
- Buono in sovrapposizione su marmette cementizie.
- Buono anche con massetti a base gesso a condizione di trattarli prima con EMULSIONMIX.

DA NON UTILIZZARE


- su piastrelle smaltate, marmette di resina, grès, cartongesso, pavimenti eposidici, supporti deformabili, fibrocemento, superficie metalliche
- su gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie

PREPARAZIONE FONDO

Il fondo deve essere consistente, maturo ed esente da polveri, oli, grassi o parti non ben ancorate al fondo. Deve essere sufficientemente planare altrimenti deve essere spianato con una levigatrice con mola a grana grossa. Se si devono eseguire getti di calcestruzzo, questi vanno frattazzati per eliminare le boiacche di superficie. È consigliato passare una mano di EMULSIONMIX puro il giorno prima.

APPLICAZIONE

Miscelare in una betoniera PAVIMIX TERRAZZO MICRO con graniglia ed acqua d'impasto nel rapporto indicato. Gettare e stendere la malta nello spessore desiderato, accompagnandola con una racle. Levigare la superficie 3 giorni dopo per far affiorare la graniglia. Stuccare eventuali fori formati durante la posa, preparando una boiaccia con PAVIMIX TERRAZZO MICRO senza graniglia. Infine procedere alla lucidatura con spugna abrasiva.



CONFORME ALLA NORMA

European Norm CT C30 F6 A9

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

Colore/consistenza: colorato/polvere

Residuo solido %: 100

Massa volumica apparente kg/l: circa 1,2

Classificazione di pericolo secondo direttiva 1999/45/CE: irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza

Conservazione: 6 mesi in ambiente asciutto e ventilato

Confezioni: 25 kg

Voce doganale: 3824 50 90

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione dopo 28 gg (EN 13892-2): ≥ 30 N/mm²

Resistenza a flessione dopo 28 gg (EN 13892-2): ≥ 6 N/mm²

Adesione su calcestruzzo dopo 28 gg (EN 13892-8): ≥ 2 N/mm²

Resistenza all'abrasione (EN 13892-3) cm³/50 cm²: ≤ 9

Resistenza ai solventi: ottima

Resistenza agli oli: ottima

Resistenza agli alcali: ottima

Resistenza agli acidi: mediocre

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto: aggiungere ca. 20% di acqua su una parte di PAVIMIX TERRAZZO MICRO

Rapporto grana - prodotto: 1 parte di graniglia su 1 parte di PAVIMIX TERRAZZO MICRO

Durata dell'impasto: 20 minuti

Consumo (senza graniglia): 1,0 kg/m² per mm di spessore

Prodotti complementari: EMULSIONMIX ISOLPLANO

Temperatura di applicazione: + 5°C / + 35°C

Inizio presa: 45 minuti

Spessore: da 10 mm a 25 mm

Levigatura: dopo 3 giorni

Pedonabilità: 20 ore

Messa in esercizio: 7 giorni

PH dell'impasto: 12 ca.



Personal Factory s.p.a. IT03062550797
viale F. Ceniti 101 - 89822 Simbario - Italia

AVVERTENZE

v2.2 - 122022

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.