



NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO SHI06

VOCE DI CAPITOLATO

Resina poliuretana bicomponente alifatica all'acqua da applicare a rullo per conferire un'elevata protezione e lavabilità alle superfici, da catalizzare al 20% con NANOSTUCCO SHIELD C. Per pareti e pavimenti. Ideale per la protezione delle finiture materiche NANOSTUCCO e PAVIMIX. Dall'aspetto lucido.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto:	liquido opalescente
Contenuto solidi:	32,5% (± 1,5)
Consumo:	0,2 kg/m ²
Catalizzazione:	200 gr di NANOSTUCCO SHIELD C su 1 kg di NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO
Durata di utilizzo:	una volta catalizzato, il prodotto va utilizzato entro 5-8 ore (in funzione della temperatura)
Peso specifico (20°C):	1,035 g/ml (± 0,02)
pH tal quale (20°C):	7,5 - 8,5
Viscosità coppa Ford nr.4 a 25°C:	20 - 30 s
Gloss 60°C (UNI-EN-ISO 2813):	115 - 125 unità di Gloss (GU)
Conservazione:	Conservare separatamente i due componenti, da unire solo al momento dell'uso.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO è una finitura da usare previa catalizzazione con NANOSTUCCO SHIELD C al 20% per aumentare le prestazioni meccaniche. Può essere applicato a rullo o pennello, sulla superficie cementizia. Permette di ottenere una protezione tenace, antigraffio, antimacchia e lucida. Protegge la superficie su cui è applicata dalle macchie di olio, vino e caffè. Si consiglia l'applicazione in almeno due mani con rullo mohair a pelo cortissimo quasi asciutto, con rullate incrociate facendo trascorrere almeno 4 ore tra 2 mani. Per avere un effetto più intenso e duraturo, può aggiungere una terza mano.

Può essere utilizzato in interno ed esterno, a muro o a pavimento; non ingiallisce se esposto ai raggi UV. Non altera il colore della superficie su cui è applicato che rimane materica. È un sigillante contro la permeabilità del vapore acqueo. Necessita obbligatoriamente l'uso di almeno una mano di NANOSTUCCO PRIMER applicata non meno di 12 ore prima della sua applicazione su superfici cementizie NANOSTUCCO o PAVIMIX.



PER USO INTERNO ED ESTERNO



APPLICAZIONE CON RULLO



PRODOTTO BICOMPONENTE



APPLICAZIONE PENNELLO



CONFEZIONI DA 5 LITRI



USARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- aspetto lucido
- idrorepellente
- oleorepellente
- anti-macchia
- bicomponente
- resistente all'usura