



NANOSTUCCO PRIMER - STANDARD/MATTE SHI07/SHI09

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante acrilico speciale, a base di resine, additivi antischiuma e distensivi, specifico per l'utilizzo come primer ad azione neutralizzante, prima di finiture poliuretaniche su substrati minerali. Disponibile in versione opaca o lucida.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

NANOSTUCCO PRIMER è pronto all'uso e non necessita di preparazione particolare. Come base per poliuretanic, va applicato a rullo nylon o microfibra a pelo medio, sulla finitura monotocica (NANOSTUCCO) da rifinire, facendo attenzione che ci siano almeno 80 gr/mq di primer, incrociando le rullate. Nel caso in cui non si è sicuri dell'omogeneità dell'applicazione, passare una seconda mano. Prima di procedere con l'applicazione di NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO, 05A STANDARD o 07A MATTE, lasciare asciugare il prodotto per almeno 4 ore. Il prodotto può essere applicato in interno o esterno. Consumo indicativo inferiore a 100 g/m². AVISO: Non lasciare materiale in eccesso. Per un'ottimale resa estetica, il rullo deve essere quasi asciutto.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto: liquido bianco lattiginoso

Consumo: ≈ 100 g/m²

pH tal quale (20°C): 7,5 - 8,5

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NANOSTUCCO PRIMER è un prodotto a base acqua che non crea film superficiale. Deve essere utilizzato prima dell'applicazione delle finiture NANOSTUCCO SHIELD per rendere uniforme il grado di assorbimento, ed isolare il pH del supporto e migliorare l'adesione della resina al supporto. Presenta un ottimo comportamento antischiuma e un'eccellente capacità distensiva. Può essere usato anche come primer universale per ridurre l'assorbimento dei sottofondi cementizi.



PER USO INTERNO ED ESTERNO



APPLICABILE A TEMPERATURE DA 5°C A 35°C



USARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

* disponibile su richiesta



CONFEZIONI DA 5 LITRI



APPLICAZIONE CON RULLO

- idrorepellente
- oleorepellente
- anti-macchia
- impregnativo
- disponibile in versione lucida od opaca