



NANOSTUCCO SHIELD 05A SATINATO SHI05

DESCRIPTION SELON CAHIER DES CHARGES

Résine polyuréthane aliphatique bicomposante, en phase aqueuse, à appliquer au rouleau pour donner protection et lavabilité élevées aux surfaces, à catalyser à 20% avec NANOSTUCCO SHIELD C. Pour murs et sols. Idéal pour la protection des finitions texturées NANOSTUCCO et PAVIMIX. Aspect satiné.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : liquide opalescent

Contenu solide : 32,5% (± 1,5)

Consommation : 0,2 kg/m²

Catalysation : 200 gr de NANOSTUCCO SHIELD C sur 1 kg de NANOSTUCCO SHIELD 05A SATINATO

Durée d'utilisation : une fois catalysé, le produit doit être utilisé dans les 5 à 8 heures (en fonction de la température)

Poids spécifique (20°C) : 1,060 g/ml (± 0,02)

pH tel quel (20°C) : 7,5 - 8,5

Viscosité coupe Ford

nr.4 à 25°C : 20 - 30 s

Gloss 60°C : 30 - 35 unités de Gloss (GU)

(UNI-EN-ISO 2813) :

Conservation : conserver les deux composants séparément, et ne les combiner qu'au moment de l'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NANOSTUCCO SHIELD 05A SATINATO est une finition à utiliser après catalysation avec NANOSTUCCO SHIELD C à 20% pour augmenter les performances mécaniques. Elle peut être appliquée au rouleau ou au pinceau sur la surface cimentée. Elle offre une protection résistante, anti-rayures, anti-taches et brillante. Elle protège la surface sur laquelle elle est appliquée des taches d'huile, de vin et de café. Il est recommandé de l'appliquer en deux couches au moins avec un rouleau en mohair à poils courts presque sec, en croisant les passes, en laissant au moins 4 heures entre deux couches. Pour un effet plus intense et durable, une troisième couche peut être ajoutée.

Peut être utilisée en intérieur et en extérieur, sur les murs ou les sols. Ne jaunit pas à l'exposition aux rayons UV. La couleur de la surface sur laquelle elle est appliquée n'est pas altérée et reste texturée. Produit d'étanchéité contre la perméabilité à la vapeur d'eau qui nécessite l'utilisation d'une couche de NANOSTUCCO PRIMER minimum 12 heures au moins avant application sur surfaces en ciment NANOSTUCCO ou PAVIMIX.



POUR L'INTÉRIEUR
ET L'EXTÉRIEUR



APPLICATION
AU ROULEAU



PRODUIT
BICOMPOSANT



APPLICATION
AU PINCEAU



BIDON
DE 5 LITRES



UTILISER
L'ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

AVERTISSEMENT

Les conseils et informations de cette fiche sont donnés à titre purement indicatif et correspondent à notre expérience quotidienne. Il est conseillé au client d'effectuer des essais pour vérifier que le produit correspond bien à ses attentes et à ses exigences. En tant que producteurs, nous n'assumons aucune responsabilité sur la façon, l'endroit et le moment où nos produits sont utilisés et ne garantissons que la constante qualité du produit.

- aspect satiné
- hydrophobe
- oléophobe
- anti-tache
- bicomposant
- résistant à l'usure